

BENAR UVR

Produktbeschreibung

Typ

Wetterbeständiges Alkydöl für tropisches Hartholz zur Verwendung im Innen- und Außenbereich. Enthält UV-Stabilisatoren und fungizide Wirkstoffe gegen Oberflächenpilze.

Besondere Merkmale und Nutzen

Bietet einen dehnfähigen und wasserabweisenden Schutz. Das Produkt bietet deshalb erstklassigen Schutz für Tropenholz. Gutes Eindringvermögen und gute Haftung. Hat eine leicht goldbraune Färbung und verstärkt die Eigenfärbung des Holzes.

Empfohlener Anwendungsbereich

Zur Verwendung auf Garagentoren, Türen, Gartenmöbeln, Fenstern, etc. Bietet Schutz für tropische Harthölzer wie Teak, Redwood, Meranti, Merbau, Afzelia, Iroko usw.

Produktdaten

Verpackungsgrößen	0.75 L und 3 L
Farbtöne	Hell-gelbbraun.
Glanzgrad	glänzend
Generischer Typ	Alkydöl für die Außenanwendung.
Festkörpervolumen	62 ± 2 Volumen%
Spezifisches Gewicht	0.94
Flammpunkt	60 °C
VOC für gebrauchsfertige Mischung	EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie a/e): 400 g/l. Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.

Anwendungsdaten

Bemerkungen

Inhalte von Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern sollten gemischt werden. Gut umrühren vor- und während der Arbeit.

Für ein helleres Endergebnis, ersetzen Sie eine oder mehrere Schichten **BENAR UVR** durch **BENAR Blank**. Für maximale Glanz verwenden Sie **BENAR Blank** als Endanstrich. Wenn eine matte Oberfläche gewünscht wird, verwenden Sie **BENAR Matt** als Endanstrich.

Auftragsverfahren

Pinself oder Roller (vorher entfuseln).

Anwendungsdaten zum Airless-Sprühen

Düsengröße	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Spritzwinkel	60–80°
Düsendruck	13–18 MPa (130–180 kg/cm ²)

Sprühen: Nur für den professionellen Gebrauch.

Reinigung der Malerwerkzeuge

JOTUN Penselrens und Wasser.

Ergiebigkeit pro Anstrich (m²/liter)

Empfohlen: 14 - 16

Verdünnung

JOTUN White Spirit.

Nicht mit Öl-Additiven mischen.

Bedingungen während des Auftrags

Nicht anwenden bei Gefahr von Tau- oder Nebelbildung.

Trocknungszeiten

Die Trocknungszeit hängt von der Oberflächentemperatur (min. +5 °C), Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation ab.

Die Trocknungszeit wurde mit den angegebenen Werten gemessen:

Relative Luftfeuchtigkeit (RH) 50 %

Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Untergrundtemperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Staubtrocken	24 Std.	12 Std.	6 Std.
Überstreichbar nach	24 Std.		
Trocken (voll belastbar)	96 Std.	48 Std.	24 Std.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Vorbehandlung:	Die Oberfläche muß intakt, sauber, trocken und frei von Fetten, Reinigern und Wachsen etc. Eiche und tropische Harthölzer sollten vor dem Schleifen mit Brennspiritus entfettet werden. Glänzende Oberflächen müssen mit JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens gereinigt und geschliffen werden. Kann einige Harthölzer verfärben. Altanstriche mittels Schleifen entfernen. Loses vergrautes Holz bis auf tragfähigen Untergrund abschleifen.
Vorbehandlung:	Auf unbehandelten Holzflächen BENAR Blank oder BENAR UVR verdünnt mit 20% Terpentinersatz auftragen. Streichen nass-in-nass bis zur vollständigen Sättigung des Untergrundes. Alle Hirnholzflächen und Schnittkanten sorgfältig bis zur Sättigung streichen. Wischen Sie das überschüssige Öl mit einem fusselfreien Tuch ab.
Endbeschichtung – Neues/ abgebrüstetes Holz: :	Mindestens 3 unverdünnte Anstriche auftragen. Zwischen den Anstrichen leicht Anschleifen. Falls ein möglichst hoher Glanzgrad gewünscht wird, den letzten Anstrich mit BENAR Blank ausführen. Wird eine mattes Oberflächenfinish gewünscht, sollte der letzte Anstrich mit BENAR Matt ausgeführt werden. Für ein helleres Endergebnis, ersetzen Sie eine oder mehrere Schichten BENAR UVR durch BENAR Blank .
Endbeschichtung – Erstbeschichtung von Redwood-Zypressen und Sapelli Mahagoni:	Ein Anstrich *BJOTUN Impregnering tre, anschließend 4 Anstriche BENAR UVR oder BENAR Blank .

Endbeschichtung –
Behandlung von
Gartenmöbeln aus
tropischem Hartholz, wo
eine geölte Oberfläche
gewünscht wird.

Erstbeschichtung bis zu 20% mit **JOTUN White Spirit** verdünnen.
1-2 Anstriche **JOTUN Treolje** naß-in-naß aufbringen, mehrere Bretter
gleichzeitig. Überschüssiges Öl entfernen.

Bemerkungen

Wegen der Gefahr von Selbstentzündung muß getragene Kleidung verbrannt oder in Wasser getaucht werden.

Lagerung

Transport und Lagerung müssen frostfrei erfolgen. Container aufrecht transportieren und lagern.

Abfallbeseitigung

Flüssige Öle dürfen nicht in die Kanalisation oder Gewässer entleert werden. Bitte entsorgen Sie diese bei einem zugelassenen örtlichen Abfallwirtschaftshof bzw. bei den Sammelstellen für Lacke und Farben.



Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.
Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.
Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4
Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.
Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.
Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Verschiedenes

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (Eng) ausschlaggebend.